

SIVATEK PERLİTLİ SIVA ALÇISI

- Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı bazlı hazır sıvadır.
- Kaba sıva - ince sıva ayrımını ortadan kaldırır.
- Uzun kullanım süresi rahat ve firesiz uygulamaya olanak sağlar.
- Tuğla, gazbeton vb. duvar yüzeylerine 5 - 40 mm, tavan ve brüt beton yüzeylerine 5 - 20 mm doğrudan tek kat uygulanır.
- Donma süresi boyunca uygulandığı yüzeylerde akma ve yığılma yapmaz.
- Yüksek dayanım, yüzey sertliği ve yapışma özelliğine sahiptir.
- Özel tane dağılımı ince perdah görünümü verir.
- Nefes alan bir malzeme olduğundan, nem oranını dengeleyerek sağlıklı bir ortam oluşturur.
- Nemin yüksek olduğu ortamlarda da rahatlıkla kullanılır.
- Yanmaz bir malzemedir. Bünyesindeki sudan dolayı yangın geciktirici özelliğe sahiptir.
- Küf, bakteri ve mantar oluşturmaz.





SIVATEK

PERLİTLİ SIVA ALÇISI

KULLANIM ŞEKLİ

- Uygulamaya başlamadan önce, yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir.
- Temiz bir kaba su konulur. **SIVATEK**, su seviyesini 1 cm geçinceye kadar sepelenir. Birkaç dakika beklenir, daha sonra harç uygulama için hamur kıvamına gelinceye kadar, içinde topaklar kalmayacak şekilde karıştırılır. Karıştırma sonrası harç kullanıma hazırdır. Kap içerisindeki harç yaklaşık 1 saat süresince kullanılabilir.
- Uygulama master, sıva malası ve çelik spatula ile yapılır. İzler, harç sertleşmeye başladıktan sonra traşlanır.

ÖNERİLER

- **SIVATEK**'i, **SATENTEK**'ten başka hiçbir ürün veya malzeme ile karıştırmayınız.
- Düşük devirli mekanik karıştırıcı kullanınız.
- Tek katta 5 mm'den az uygulama yapmayınız.
- Harcınıza karışımdan sonra su veya alçı eklemeyiniz.
- Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5°C olmalıdır.
- Kuru ve sıcak yüzeyler, uygulama öncesi kesinlikle ıslatılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

- **SIVATEK** kuru bir yerde üst üste en fazla 15 torba istiflenmelidir. Torbalar, zeminle temas etmeyecek, nem ve yoğuşmadan korunacak şekilde depolanmalıdır.
- **SIVATEK** üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmalıdır. Kötü depolama koşulları ya da kullanım süresinin aşılması **SIVATEK**'in niteliklerini bozabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su / Alçı oranı	6 - 6,5 lt suya 10 kg SIVATEK
Kullanım süresi	60 dakika
Donma süresi	150 dakika
Tüketim miktarı	Her 1 cm kalınlıkta 9 - 10 kg / m ²
Basınç dayanımı (en az)	25 kgf / cm ² (4x4 blok)
Eğilmede kırılma dayanımı (en az)	10 kgf / cm ² (4x4x16 blok)
1000 mikron elekten geçen	%100
150 mikron elekten geçen (en az)	%60
Gevşek birim hacim ağırlığı (toz)	750 kg / m ³
Kuru birim hacim ağırlığı	1050 - 1150 kg / m ³
Yüzey sertliği	40 SHORE D
Isı iletkenliği (en fazla)	0,35 W / mK (TS 825'e göre)
Yangın sınıfı	A1: yanmaz yapı malzemesi (TS 1263'e göre)

STANDART

Sahip olduğu standart	TS 6433 (Perlitli Sıva ve Harçlar)
Tipi	C Tipi - İnce - 1. Tür

AMBALAJ

Tipi	Polipropilen lamineli torba
Net ağırlık	35 kg ±%2



Rev: 02

PK-T02.04



DALSAN ALÇI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
1. cadde, Sincap sokak, No: 12, Büyüksanayi, 06060, Ankara
Telefon: (0312) 342 39 00 • Faks: (0312) 341 25 69
E-mail: dalsan@dalsan.com.tr • http://www.dalsan.com.tr



Firmamız, ürün özelliklerini gerekli gördüğünde değiştirme hakkını saklı tutar.