

SATEN TEK

SATEN PERDAH ALÇISI

KULLANIM ŞEKLİ

- Uygulamaya başlamadan önce, yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir.
- Temiz bir kaba su konulur. **SATEN TEK**, su yüzeyini örtecek şekilde sepelenir. Birkaç dakika beklenir, daha sonra harç uygulama için homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma sonrası harç kullanıma hazırdır. Kap içerisindeki harç yaklaşık 1 saat süresince kullanılabilir.
- Uygulama sıva malası ve çelik spatula ile yapılır. İzler harç sertleşmeye başladıktan sonra tıraşlanır.

ÖNERİLER

- **SATEN TEK**'i başka hiçbir ürün veya malzeme ile karıştırmayınız.
- Düşük devirli mekanik karıştırıcı kullanınız.
- Harcınıza karışımdan sonra su veya alçı eklemeyiniz.
- Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5°C olmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

- **SATEN TEK** kuru bir yerde üst üste en fazla 15 torba istiflenmelidir. Torbalar, zeminle temas etmeyecek, nem ve yoğuşmadan korunacak şekilde depolanmalıdır.
- **SATEN TEK** üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmalıdır. Kötü depolama koşulları ya da kullanım süresinin aşılması **SATEN TEK**'in niteliklerini bozabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su / Alçı oranı	6,5 - 7 lt suya 10 kg SATEN TEK
Kullanım süresi	60 dakika
Donma süresi	130 dakika
Tüketim miktarı	Her 1 mm kalınlıkta 1 kg / m ²
Basınç dayanımı (en az)	35 kgf / cm ² (4x4 blok)
160 mikron elekten geçen (en az)	%99,5
45 mikron elekten geçen (en az)	%80
Gevşek birim hacim ağırlığı (toz)	800 kg / m ³
Yüzey sertliği	45 SHORE D
Yangın sınıfı	A1: yanmaz yapı malzemesi (TS 1263'e göre)

STANDART

Sahip olduğu standart	TS 370 (Yapı Alçıları)
Tipi	KNSA (Katkılı Normal Saten Alçı)

AMBALAJ

Tipi	Polipropilen lamineli torba	Kraft torba
Net ağırlık	30 kg ±%2	15 kg ±%2

